



## **SunPak™ IROCART**

**A linha de tintas com especial resistência à abrasão e rápida secagem.**

**working for you.**



**SunChemical®**

a member of the DIC group



**SunPak™ IROCART** é uma linha de tintas offset plana de excelente resistência ao atrito e rápida secagem, utilizada em máquinas de 4, 5 e 6 cores, em diversos segmentos que requerem estas características. Proporciona alto desempenho no acabamento, principalmente sobre substratos críticos tais como couché matt e papéis não revestidos. Cumpre com a norma ISO 2846:1 e permite a impressão de acordo com a norma ISO 12647:2. **SunPak™ IROCART** também cumpre com a norma EN71/3 (Regulamento para brinquedos) e CONEG (Regulamento para metais pesados).

| <b>SunPak™ IROCART</b><br>escala europa |                | Luz WS<br>ISO 2835 | Álcool<br>ISO 2837        | Solventes<br>ISO 2837 | Álcalis<br>ISO 2838 |
|---|----------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>PRETO IROCART S 2890</b>             | <b>842045A</b> | 8                  | +                         | +                     | +                   |
| <b>CYAN IROCART B 2820</b>              | <b>845045A</b> | 8                  | +                         | +                     | +                   |
| <b>MAGENTA IROCART P 2810</b>           | <b>844045A</b> | 5                  | +                         | +                     | -                   |
| <b>AMARELO IROCART G 2800</b>           | <b>843045A</b> | 5                  | +                         | +                     | +                   |
| WS: escala de lã (1-8)                  |                |                    | (+ resiste - não resiste) |                       |                     |

#### Características Especiais

- Fresca nos tinteiros.
- Tack ajustado para todos os tipos de substratos.
- Excelente printabilidade.
- Excelente maquinabilidade.
- Estável equilíbrio água x tinta.
- Rápida secagem por absorção e por oxidação.
- Indicada para embalagens, editorial e promocional.
- Baixo tack residual.
- Boa capacidade de empilhamento.
- Excelente resistência à abrasão.
- Compatibilidade com irradiação infra vermelho.
- Adequadas para chapas de CTP, retículas estocásticas e altas lineaturas.

#### Aditivos de Molhagem

**SunPak™ IROCART** é compatível com uma ampla gama de aditivos de molhagem, com ou sem álcool isopropílico (0-12%). A Sun Chemical recomenda o seguinte produto especialmente adaptado:

SunFount XL Gold – 013311A, compatível com 5-10% de IPA para águas de qualidades normais. Para imprimir entre 0-5% de álcool e para ajudar na seleção do aditivo de molhagem mais adequado à água e às condições de impressão, por favor, consulte nosso Serviço Técnico.

#### Produtos Auxiliares

As tintas **SunPak™ IROCART** permanecem frescas nos tinteiros e são fornecidas prontas para imprimir.

#### Fornecimento

- Latas de fechamento à vácuo de 2,5 kg.
- Tubetes de 2,0kg.

A Sun Chemical não se responsabiliza pelo uso de seus produtos fora de seus controles, todas as recomendações e sugestões aqui contidas, são de caráter eminentemente promocional. Em nenhum momento, a Sun Chemical será responsável direta ou indiretamente por danos de qualquer natureza decorrentes de mal uso, ou uso inadequado de seus produtos, que não sejam os indicados neste folheto. O cumprimento de todos os regulamentos legais e patentes são de responsabilidade exclusiva do usuário. Consulte nosso Departamento Técnico para maiores informações.

# SunChemical®

a member of the DIC group



Av. Justino de Maio, 100 - Guarulhos - São Paulo - Tel (11) 2462-2500

Av. Amâncio Gaiolli, 850 - Guarulhos - São Paulo - Tel (11) 2482-8100

Av. Viúva Claudio, 247/260 - Jacaré - Rio de Janeiro - Tel (21) 3278-9650